



GORI 05 EXPRESS

Decking Oil

Speciali, itin greitai džiūstanti, ypač patvari, vandens pagrindu pagaminta alyva, skirta medinėms lauko grindims. Išryškina medienos struktūrą. Apsaugo nuo aplinkos poveikio, grybelių bei pelėsių. Greitai džiūsta - galima vaikščioti po 1 valandos.



PRODUKTO APRAŠYMAS

Kam naudojama	Medinėms lauko grindims (terasoms, lauko baldams). Tinka visų rūšių medienai, įskaitant slėgiu impregnuotą ir egzotinėms medžių rūšims. Maumedžio medieną rekomenduojame iš anksto apdoroti GORI medienos konservantu.
Tiekiamą formą	Paruošta naudoti.
Pagrindas	Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas.
Prieš dažymą	Prieš naudojimą perskaitykite etiketę ir instrukciją. Gerai išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Esant poreikiui, naudokite valiklį PPG Wood Cleaner, kad pašalintumėte pelėsį ir purvo nuosėdas. Nuvalykite paviršių šepetėliu. Nuplaukite švariu vandeniu. Jei mediena labai nešvari, naudokite aukšto slėgio plovimo įrankį su vidutiniu slėgiu. Jei pageidaujama, naują ir neapdorotą medieną galite apdoroti GORI medienos konservantais nuo puvimo ir grybelių. Kietmedžio ir slėgiu impregnuotos medienos nereikia iš anksto apdoroti medienos konservantais.
Dažymas	Tepkite 2 sluoksnius GORI 05 išilgai medienos tekstūrai "šlapias ant šlapio" principu. Po 2 sluoksnių tonuotą produktą galite maišyti santykiu 1:1 su GORI 05 bespalviu produktu, kad mediena netamsėtų. Tepkite, kol mediena bus prisotinta. Po kiekvieno tepimo perteklinę alyvą nuvalykite sausu, nepūkuotu audiniu, kad ant paviršiaus nesusidarytų plėvelė. Plėvelė gali įtakoti paviršiaus lupimąsi ir įtrūkimus.
Priežiūra	1-2 sluoksniai kartą metuose

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

10130DSC13X/05 / #11239



Dengimo būdas	Tepkite teptuku. Venkite naudoti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dengimo ir džiūvimo metu temperatūra turi būti aukštesnė nei 5°C, o santykinė oro drėgmė – mažesnė nei 80%.
Skiedimas	Neskieskite.
Įrankių valymas	Muilu ir vandeniu.

TECHNINIS PRODUKTO APRAŠYMAS

Kvapas	Silpnas. Bekvapis po išdžiūvimo.
Sąnaudos	Apie 15 m ² /l vienam sluoksniui- tepant 3 sluoksnius
Džiūvimo laikas	Dažyti sekantį sluoksnį: apytiksliai po 1 valandos. Pilnai sausas: apytiksliai po 25 valandų. Matuota esant 23°C temperatūrai ir normaliam drėgnumui (60%). Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, drėgmės, vėdinimo sąlygų ir sluoksnio storio. Terasa gali būti naudojama jau po 1 valandos nuo apdorojimo.
Galiojimo laikas	3 metai neatidarytoje taroje. Tinkamumo laikas atidarius yra ribotas.
Sandėliavimas	Laikyti ir transportuoti pliusinėje temperatūroje, sandariai uždarytoje taroje. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis	1,01-1,02 g/ml.
Užsiliepsnojimo temperatūra	Nedegus
Sausų medžiagų	19,7-19,8 tūrio %.
Klampumas	Takus/skystas.
Blizgesys	Matinis.

SUDĖTIS

Rišiklis	Speciali alyva.
Tirpiklis	Vanduo.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

10130DSC13X/05 / #11239



Pigmentai Organiniai ir neorganiniai.

Priedai Fungicidas: IPBC.

SAUGA IR APLINKA

Bendrai Būtina laikytis bendrų saugos taisyklių dirbant su dažais ir lakais. Daugiau informacijos rasite mūsų saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas Neišpilti į kanalizaciją arba į aplinką. Nepilkite produkto atliekų į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą. Produkto likučius atiduokite vietiniam atliekų tvarkytojui. Tuščia tara gali būti perdirbta (teiraukite vietos atliekų šalinimo įstaigoje arba vietos valdžios institucijose).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Medienos rūšys Vakarų raudonasis kedras, Aliaskos geltonasis kedras, maumedis ir panašios medienos rūšys turi tanino, kuris gali atstumti dangą ir (arba) spalvą. Prieš dažymą atlikite testą nedideliame plote ir patikrinkite galutinį rezultatą.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad visa spygliuočių mediena gali susitraukti arba išbrinkti iki 12 %. Jokia dažų plėvelė negali prisitaikyti prie tokio judėjimo, todėl maksimali medienos drėgmė dažymui galima ne daugiau 18 %.

Iroko, Tiko, Gummedžio medienoje ir kai kuriose kitose medienos rūšyse yra „alyvos“, kuri gali sulėtinti džiūvimą ir dėl to po užtepimo gali susidaryti netolygus paviršius. Galite pabandyti nuvalyti paviršius celiuliozės skiedikliu, o po to šlifuoti 220 grubumo šlifavimo popieriumi. Tada pradžioje užtepkite GORI 05 EXPRESS ant nedidelės bandomosios vietos. Pabrėžiame, kad nėra jokios garantijos dėl patenkinamo rezultato.

Ipe mediena padengta terasų alyva laikui bėgant papilduoja, tačiau nuplovus ją stipria vandens srove, galite sugrąžinti originalią spalvą.

Kadangi mediena yra organinė medžiaga, nėra garantijos, kad ta pati mediena į dažymą skirtingose vietose reaguos vienodai. Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapus rasite www.gori.com, www.refor.lt

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

10130DSC13X/05 / #11239



Šio techninių duomenų lapo tikslas – suteikti mūsų klientams informaciją apie gaminio savybes ir charakteristikas. Pateikta informacija yra pagrįsta mūsų atliktais bandymais naudojimo sąlygomis, kurios atitinka galiojančius standartus. Mūsų naudojimo rekomendacijos yra tik informacinio pobūdžio ir jokių būdu neturi viršenybės prieš bet kokią konkrečią rekomendaciją, atsižvelgiant į konkrečių darbų pobūdį ir sąlygas, dėl ko PPG neprisiima atsakomybės. Prieš kiekvieną gaminio naudojimą klientai turėtų patikrinti, ar šis dokumentas nebuvo pakeistas naujesne versija, kurioje atsižvelgiama į naujus techninius duomenis. Ši versija anuliuoja ir pakeičia visas ankstesnes su šiuo gaminiu susijusių techninių duomenų lapų versijas. Techninius duomenų lapus galima atsisiųsti iš www.gori.com. arba gauti iš platintojo.

PPG Coatings Denmark A/S
www.gori.com

Gamintojo atstovo kontaktai Lietuvoje:
UAB „REFOR“
Raudondvario pl. 242C, Kaunas
www.refor.lt