



# GORI 90 SUN PROTECTION

## Wood Stain

Permatoma, bespalvė, šilko blizgumo medienos apsauga. Extra UV apsauga. Skystoje formoje produktas gali būti „balkšvas“, tačiau po visiško išdžiūvimo balkšvumas išnyksta.

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Kam naudojamas	Visų rūšių lauko medienai.
Tiekiamą forma	Paruošta naudoti.
Pagrindas	Paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgmė neturi viršyti 18%.
Prieš dažymą	Jei reikia, prieš naudodami GORI 90 Sun Protection, medieną galite apdoroti GORI medienos konservantu.
Dažymas	Prieš naudojimą perskaitykite etiketę ir instrukciją. Prieš naudojimą ir naudojimo metu gerai išmaišykite. 2 sluoksniai GORI 90 Sun Protection. Po naudojimo tvirtai uždarykite tarą.
Dengimo būdas	Teptuku, voleliu arba purškiant. Venkite naudoti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Apdorojimo metu temperatūra turi būti aukštesnė nei 5°C, o santykinė oro drėgmė – mažesnė nei 80%.
Skiediklis	Neskieskite.
Įrankių valymas	Vaitspiritas.

### TECHNINIS GAMINIO APRAŠYMAS

# TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

10130DSC12X90 / #5674



<b>Kvapas</b>	Stiprus. Bekvapis po išdžiūvimo
<b>Sąnaudos</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l, priklausomai nuo paviršiaus. Sąnaudos skiriasi priklausomai nuo medienos poringumo, paviršiaus lygumo, medienos rūšies, pjūvio struktūros bei krypties.
<b>Džiūvimo laikas</b>	<u>Sausas lietimui</u> : Apytiksliai po 3-5 valandų. <u>Perdažymui</u> : apytiksliai po 24 valandų. Matuota esant 23 °C ir normaliai oro drėgmei (60%). Gali atsirasti džiūvimo laiko neatitikimų, dėl temperatūros, įgerto produkto kiekio, drėgmės ir sluoksnio storio.
<b>Galiojimo laikas</b>	5 metai neatidarytoje taroje. . Atidarius tinkamumo laikas ribotas
<b>Sandėliavimas</b>	Laikyti ir transportuoti plusinėje temperatūroje, sandariai uždarytoje taroje. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Produkto tipas</b>	Bespalvė medienos apsauga.
<b>Tankis</b>	0,92-0,99 g/mll .
<b>Užsiliepsnojimo temperatūra</b>	65 ° C.
<b>Sausų medžiagos kiekis</b>	36,5-37,2 vol. %.
<b>Klumpumas</b>	Gelis/tiksotropinis (negalima išmatuoti).
<b>Blizgesys</b>	Šilko.

## SUDĖTIS

<b>Riškis</b>	alkidas.
<b>Tirpiklis</b>	Alifatiniai angliavandeniliai/vaitspiritas.
<b>Pigmentai</b>	Organiniai ir neorganiniai.
<b>Priedai</b>	Fungicidas: IPBC.



## SAUGA IR APLINKA

- Bendrai** Būtina laikytis bendrų saugos taisyklių dirbant su dažais ir lakais. Daugiau informacijos rasite mūsų saugos duomenų lape [www.gori.com](http://www.gori.com), [www.refor.lt](http://www.refor.lt).
- Atliekų tvarkymas** Neišpilti į kanalizaciją arba į aplinką. Nepilkite produkto atliekų į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą. Produkto likučius atiduokite vietiniam atliekų tvarkytojui. Tuščia tara gali būti perdirbta (teiraukite vietos atliekų šalinimo įstaigoje arba vietos valdžios institucijose).

## PAPILDOMA INFORMACIJA

- Medienos rūšys** Vakarų raudonasis kedras, Aliaskos geltonasis kedras, maumedis ir panašios medienos rūšys turi tanino, kuris gali atstumti dangą ir (arba) spalvą. Prieš dažymą atlikite testą nedideliame plote ir patikrinkite galutinį rezultatą.
- Taip pat atkreipkite dėmesį, kad visa spygliuočių mediena gali susitraukti arba išbringtį iki 12 %. Jokia dažų plėvelė negali prisitaikyti prie tokio judėjimo, todėl maksimali medienos drėgmė dažymui galima ne daugiau 18 %.
- Iroko, Tiko, Gumedžio medienoje ir kai kuriose kitose medienos rūšyse yra „alyvos“, kuri gali sulėtinti džiūvimą ir dėl to po užtepimo gali susidaryti netolygus paviršius. Galite pabandyti nuvalyti paviršių celiuliozės skiedikliu, o po to šlifuoti 220 grubumo šlifavimo popieriumi. Tada pradžioje užtepkite ant nedidelės bandomosios vietos. Pabrėžiame, kad nėra jokios garantijos dėl patenkinamo rezultato.
- Kadangi mediena yra organinė medžiaga, nėra garantijos, kad ta pati mediena į dažymą skirtingose vietose reaguos vienodai. Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapus rasite [www.gori.com](http://www.gori.com), [www.refor.lt](http://www.refor.lt).

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

10130DSC12X90 / #5674



*Šio techninių duomenų lapo tikslas – suteikti mūsų klientams informaciją apie gaminio savybes ir charakteristikas. Pateikta informacija yra pagrįsta mūsų atliktais bandymais naudojimo sąlygomis, kurios atitinka galiojančius standartus. Mūsų naudojimo rekomendacijos yra tik informacinio pobūdžio ir jokių būdu neturi viršenybės prieš bet kokią konkrečių rekomendaciją, atsižvelgiant į konkrečių darbų pobūdį ir sąlygas, dėl ko PPG neprisiima atsakomybės. Prieš kiekvieną gaminio naudojimą klientai turėtų patikrinti, ar šis dokumentas nebuvo pakeistas naujesne versija, kurioje atsižvelgiama į naujus techninius duomenis. Ši versija anuliuoja ir pakeičia visas ankstesnes su šiuo gaminiu susijusių techninių duomenų lapų versijas. Techninius duomenų lapus galima atsisiųsti iš [www.gori.com](http://www.gori.com). arba gauti iš platintojo [www.refor.lt](http://www.refor.lt).*

---

PPG Coatings Danmark A/S  
[www.gori.com](http://www.gori.com)

Gamintojo atstovo kontaktai  
Lietuvoje:  
UAB „REFOR“  
Raudondvario pl. 242C, Kaunas  
[www.refor.lt](http://www.refor.lt)